

DESCRIPTION GAMME PRO AXXEL est un accélérateur de prise et de durcissement, non chloré, qui active la réaction exothermique de prise proportionnellement au dosage incorporé.

DESTINATION GAMME PRO AXXEL est compatible avec tous les types de ciment, il s'applique à tous vos travaux en hiver, en cas de chute des températures et risque de gel.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT	Aspect	Liquide
	Couleur	Brun
	Odeur	Très faible
	Taux de dilution	0,25 lt à 1,5 lt par sac de 35kg de ciment (0,7 to 0,4 US gallon / 77 lbs cement bag)
	Rendement pratique	Non applicable
	Méthode d'application	Mélange direct

DONNÉES RÈGLEMENTAIRES ET APPROBATIONS	Point éclair	Non applicable
	Densité	± 1,23 g/ cm ³
	pH	6
	Ion Cl⁻	≤ 0,1 %
	Ion Na₂O	≤ 5,0 %
	Solubilité	Non soluble dans l'eau

APPLICATION	Dosage	Le dosage recommandé en GAMME PRO AXXEL est compris entre 0.6 et 3.5 % de masse de ciment, c'est- à-dire entre 250 ml et 1.5 litres par sac de 35 kg de ciment. (1) Agiter avant emploi. (2) Incorporer GAMME PRO AXXEL mélangé à l'eau de gâchage. i Avant travaux, il est recommandé de procéder à des essais préalables pour ajuster le dosage à l'effet recherché.
	Nettoyage	Nettoyez tous les équipements après chaque emploi en utilisant le produit approprié conseillé par PASS-PORT. Nous recommandons, comme pratique de travail, de rincer régulièrement l'équipement d'application pendant une journée de travail. La fréquence de ces nettoyages dépend en fait du volume de produit appliqué, de la température et du temps qui s'est écoulé, en tenant compte de tout délai d'attente. Veuillez vous débarrasser des excédents de produit et des contenants vides selon la réglementation/législation régionale en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT GAMME PRO AXXEL se dilue dans l'eau de gâchage et s'emploie pour réduire les délais de décoffrage sur chantier. En hiver, GAMME PRO AXXEL permet de maintenir les cadences de production et de travailler par temps de gel.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ce produit, de par sa conception, doit uniquement être appliqué par des professionnels, dans le milieu de la construction et du bâtiment, en conformité avec les conseils figurant sur cette fiche technique, la fiche technique de sécurité du matériau et le ou les conteneurs. Il ne faut pas s'en servir sans consulter la fiche technique de sécurité du matériau que PASS-PORT remet à ses clients.

Toute activité impliquant l'application et l'utilisation de ce produit doit se faire en conformité avec les normes et réglementations nationales concernant la santé, la sécurité et la protection de l'environnement.

Toute opération de soudure ou de découpage à la flamme réalisée sur un métal revêtu de ce produit provoque une émission de poussières et de vapeurs, ce qui nécessite l'emploi d'un équipement approprié de protection personnelle et une ventilation adéquate et localisée permettant l'évacuation de ces poussières et vapeurs.

En cas de doute sur la bonne utilisation de ce produit, consulter PASS-PORT pour obtenir des recommandations supplémentaires.

CONDITIONNEMENT	Format	Référence ERP	
	20 litres	843312	
	5 litres	843329	
Pour d'autres conditionnements, contacter PASS-PORT.			
POIDS BRUT (TYPIQUE)	Format	Poids net produit	Poids brut
	20 litres	24,6 kg	25,4 kg
	5 litres	6,15 kg	6,35 kg
STOCKAGE	Durée de vie	24 mois minimum à 25°C (77°F), à condition de procéder à un nouvel examen. Conserver à l'abri de la lumière, dans un endroit sec et frais, à l'écart de toute source de chaleur ou de flammes et du gel.	

Remarque importante

Les informations de cette fiche technique ne sont pas exhaustives; toute personne utilisant le produit pour tous emplois autres que ceux recommandés dans cette fiche technique sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite de notre part sur la compatibilité du produit avec cet emploi spécifique le fait à ses propres risques. Tous les conseils et déclarations donnés concernant ce produit (dans ce document ou de toute autre manière) sont justes au mieux de nos connaissances mais nous n'avons aucun contrôle relatif à la qualité ou aux conditions du support ou de tous les autres facteurs qui peuvent affecter l'emploi et l'application de ce produit. En conséquence, à moins d'être formellement agréée par écrit, nous n'acceptons aucune responsabilité pour la performance du produit ou (dans les limites des dispositions légales) pour les pertes ou dommages générés par l'emploi du produit. Nous excluons toute autre garantie ou recommandation, expresse ou implicite, par effet de la loi ou autre, y compris, sans limitation, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Tous les produits et services fournis sont soumis à nos conditions générales de vente. Vous devez demander une copie de ce document et le revoir soigneusement. Les informations soumis dans les fiches techniques sont sujettes à révision de temps en temps en fonction de nos retours d'expérience et dans le cadre de nos développements. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier auprès de son contact local que la fiche technique est à jour avant toute utilisation du produit.

AXXEL

Accélérateur de prise non-chloré

PASS PORT
GAMME PROFESSIONNELLE

Cette fiche technique est disponible sur notre site internet à l'adresse www.pass-port.fr; et devrait être la même que ce document. Dans le cas où il existerait des différences entre ce document papier et le document tel qu'il apparaît sur le site internet, le document du site internet fait foi.

Date d'émission 17/08/2015

Copyright © PASS-PORT, 2019-01-12.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence de PASS-PORT.

www.pass-port.fr