MS60 Séries

Mastic-colle MS Polymère

PASS PORT
GAMME PROFESSIONNELLE

DESCRIPTION

GAMME PRO MS60 Séries est un mastic-colle à base de MS Polymère à haute performance en permanence élastique et avec une adhérence initiale élevée.

DESTINATION

GAMME PRO MS60 est spécialement conçu pour le collage, le montage et le calfeutrage de la plupart des matériaux sur presque toutes les surfaces (poreuses ou non poreuses) dans le bâtiment, l'industrie, le secteur automobile, la construction navale... Usage intérieur et extérieur. Élasticité permanente. Excellente adhérence sans primaire, même sur des surfaces légèrement humides. Puissance de collage très élevée. Collage : tous matériaux de construction courants dans le bâtiment, l'industrie, le secteur automobile, la construction navale ... ex. : le verre, matériaux synthétiques, la pierre naturelle, le béton, carrelage, le bois, les aciers, l'inox, le zinc. Montage : de plinthes, de frises, de lattes, de rebords de fenêtres, de seuils, de planches de rives, de tôles, de matériaux d'isolation, de plaques de plâtre, de moulures. Calfeutrage : joints d'encadrements, planches de rives, toits, gouttières, murs, lanterneaux et cheminées. De joints et fissures dans les salles de bains, les toilettes et les cuisines

PROPRIÉTÉS MS60 SÉRIES

Teinte	Blanc, beige, gris, noir ; autres couleurs sur étude (1200 pièces)
Odeur	Très légère
Dilution pratique	Produit prêt à l'emploi non diluable
Mode d'application	(voir le chapitre Application)
Consommation indicative	1cm de profondeur x 1cm de largeur ≈ 300cm de longeur

DONNÉES RÈGLEMENTAIRES ET APPROBATIONS

État physique	Pâte épaisse
Densité	1,56 g/ml
Dureté shore A	60
Temps de durcissement	2,5 à 3mm /24h
Temps de formation de peau	17mn
Amplitude de travail	20%
Températures d'application	+5°C à 40°C
Tension 100% élasticité	1,6 N/mm^2
Élasticité à la rupture	110 %
Résistance à la traction	1,7 N/mm^2
Températures de travail	-40°C à +90°C

APPLICATION

Préparation de surfaces
Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes (une humidification du support est toutefois permise dans certainscas). Si nécessaire, finir de dégraisser avec du GAMME PRO Cleaner. En cas d'application sur support poreux, il est possible d'appliquer une couche de GAMME PRO Aqua Prim'.

Application
Appliquer GAMME PRO MS60 Séries en extrudant un cordon ou des points sur le support ou dur l'élément à coller. Les cordons doivent être appliquées en bandes verticales. Appliquer des cordons de façon parallèle (ainsi l'humidité de l'air entre les cordons peut polymériser la colle).
Assembler les matériaux le plus vite possible (max. 10mn) en fonction de la température et de l'humidité relative de l'air. Une correction est possible.
Bien serrer ou maroufler légèrement au maillet.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Il est recommandé d'obtenir une épaisseur de joint de 3,2mm entre les deux faces pour que la colle puisse résister aux variations dimensionnelles dans les environnements extérieurs ou exposés à fort taux d'humidité.

Pendant le montage, le mastic-colle MS60 Séries a une adhérence initiale élevée et une haute adhérence interne. Il est donc possible de travailler sans structure portante temporaire. Les éléments collés peuvent être déplacés immédiatement.

Lissage
Si nécessaire, utiliser du GAMME PRO Cleaner pour lisser le produit avec une spatule ou un chiffon adapté.

Nettoyage
Lisser les éventuels surplus de colle à la spatule qui apparaissent sur les bords. Enlever les résidus de colle fraîche avec GAMME PRO Cleaner. La colle durcie est à enlever mécaniquement.

Peinture
Le vernis peut être appliqué sur le mastic immédiatement après la pose. Après nettoyage, les joints peuvent être repeints à tout moment. GAMME PRO MS60 Séries peut être peint avec la plupart des peintures à base d'eau et de solvant. Des tests préalables sont recommandés. En utilisant des peintures à base de résine alkyde, le temps de séchage peut être prolongé.

Précautions de stockage :
Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +40°C. Le produit peut durcir de manière prématurée s'il est conservé dans des températures extrêmes.
Conservation : 24 mois.

Précautions d'utilisation :
N'est pas recommandé pour des joints ayant une largeur/profondeur inférieure à 5mm.
N'est pas approprié pour le collage sur PE PP PA, PTFE(Téflon®) et bitume.

Précautions de manipulation :
Ce produit s'utilise en quantité réduite par rapport aux produits normaux. Ne pas mélanger à des nettoyants différents. Ce produit craint le gel et est réservé à un usage professionnel uniquement et doit être conservé hors de portée des enfants.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Vous trouverez de plus amples informations concernant les caractéristiques complémentaires de ce produit sur sa fiche de données de sécurité (disponible sur simple demande).
Pour toute demande concernant la préparation de surfaces, l'application et les rendements, consultez votre technicien PASS-PORT.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ce produit, de par sa conception, doit uniquement être appliqué par des professionnels, en milieux industriels et du bâtiment en conformité avec les conseils figurant sur cette fiche technique, la fiche technique de sécurité du matériau et le ou les conteneurs. Il ne faut pas s'en servir sans consulter la fiche technique de sécurité du matériau que PASS-PORT remet à ses clients.

Toute activité relative à l'application et à l'utilisation de ce produit doit être effectuée dans le respect des normes et réglementations nationales sur l'Hygiène, la Sécurité, la Santé et l'Environnement.

En cas de doute sur la bonne utilisation de ce produit, consulter PASS-PORT pour obtenir des recommandations supplémentaires.